



Copaco Serge 600

OF	5%
Materiaali	Lasikuitu/ pvc
Kankaan paksuus	0,74 mm
Paino	525g/m ²
Pakan leveys	2500 mm
Palosuojaus	Kyllä / M1 / B1
Käyttö	ZIP/ulko/sisä/parveke

Väri	Rs	As	Ts	Tv	UV-suod.	Gtot-i	Gtot-e
2002	66	13	21	21	4	0,36	0,15
8002	58	26	16	13	5	0,38	0,13
2007	48	41	11	11	6	0,42	0,11
7007	38	52	10	8	6	0,44	0,11
1001	15	81	4	3,6	3,5	0,52	0,10
1010	10	86	3,6	3,6	3,6	0,54	0,10
0010	5	91	3,6	3,6	3,6	0,55	0,10
0030	4	90	6	6	5,9	0,54	0,09

UV-suod. UV-säteilyn läpäisy %. Osassa kankaita ei testattu.

Gtot Ikkunan ja screenin G-arvo yhdessä. G-arvo on auringon lämpöenergian kokonaisläpäisykerroin. Mitä pienempi luku, sitä parempi suoja auringon lämpösäteilyltä saavutetaan. Esim. G-tot arvo 0,20 tarkoittaa että yhdistelmä läpäisee 20 % auringon lämpöenergiasta.

Gtot-i Auringon lämpöenergian kokonaisläpäisykerroin kun screen on asennettu huoneen **sisäpuolelle**

Gtot-e Auringoon lämpöenergian kokonaisläpäisykerroin kun screen on asennettu huoneen **ulkopuolelle**

Gtot-arvot mitattuna EN14501 standardin mukaisesti käyttäen C-tyypin ikkunaa (kaksinkertainen lasitus argon-eristyskaasulla) C-tyypin ikkunan G-arvo on 0,59.

